

TECHNISCHES DATENBLATT


Flash Magic

BESCHREIBUNG

Flash Magic ist ein zu 100% pures, transparentes Farbpigment, mit der auf dem Markt höchstmöglich, erhältlichen UV-Resistenz. Das Produkt eignet sich, um in sämtliche transparente 1K und 2K Lack-Systeme, aus dem Produktspektrum von Fashion Paints, eingefügt zu werden.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen ist es erforderlich, die technischen Datenblätter zu befolgen.


UNTERGRUND



- Sämtliche von Fashion Paints angebotenen Primer – Flash Base
- Lackaufbau aus dem FlashChrome Kit (Chromlösung)

Keine Untergründe auf syntetischer Basis verwenden !

ANSCHLIFF




Nicht erforderlich

ENTFETTEN




Alle Untergründe müssen entfettet sein und mit einem Anti-Silikon Reiniger vorbehandelt werden um Fettrückstände, Staubeinschlüsse oder getrübte Ergebnisse zu vermeiden.

MISCHUNGS- VERHÄLTNIS



Flash Base Transparent	1000ml	100 %
Flash Magic	1 – 10ml	1 – 10%
Flash Clear Coat	1000ml	100 %
Flash Magic	1 – 10ml	1 – 10%
Flash Base Silver	1000ml	100 %
	50 – 250ml	5 – 25%

LACKIEREN




Die Oberfläche muss vor dem ersten Lackauftrag sauber, angeschliffen und entfettet sein.

Konventionelle Farbspritzpistole: Düsengröße : 1,3 – 1,5mm
Druckluft : 1,5 – 2,0 bar

HVLP / LVLP Farbspritzpistole : Düsengröße : 1,2 – 1,5mm
Druckluft : 1,2 – 1,6 bar

Beachten Sie bitte auch die Angaben des Herstellers Ihrer Farbspritzpistole


LACKAUFTRAG





zu lackierende Schichten : 2 bis 3


Schichtstärke : 15 bis 25 µm Trockenfilm


TROCKENZEIT zwischen den SCHICHTEN




5 bis 10 Minuten bei einer Temperatur von ca. 20 °C bis 25°C

<p>TROCKNUNG</p>  	<p>Lufttrocknung bei ca. 20 °C :</p> <p>Trocknung im Ofen bei ca. 60 °C :</p> <p>Schnelltrocknung mit IR Strahler :</p>	<p>Staubtrocken nach 5 bis 10 min. Fingertrocken nach 15 min. Überlackierbar nach 30 min.</p> <p>Ca. 10 Minuten</p> <p>Ca. 8 Minuten</p>
---	---	--

<p>VERBRAUCH</p> 	<p>Theoretischer Verbrauch : 8 - 12 m²/ ltr. bei 20 µm Trockenfilm</p> <p><i>jeweils abhängig von der Anzahl der applizierten Schichten</i></p>
---	--

<p>ARBEITS- SCHUTZ</p> 	<p>Bei der Verarbeitung ist die übliche Schutzkleidung zu verwenden (Atemschutz, Handschutz, Lackieranzug, etc.)</p>
---	--

<p>LAGERUNG</p> 	<p>Ware an einem gut durchlüftetem, kühlem und trockenem Platz lagern. Entfernt von Hitzequellen lagern.</p> <p><i>Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.</i></p> <p><i>Beachten Sie bitte auch die Bestimmungen aus dem Sicherheitsdatenblatt.</i></p>
--	---

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

FLASH Consulting

Spitzwegstrasse 18

74081 Heilbronn

DEUTSCHLAND

Tel: 07131 / 20318 - 29

Fax: 07131 / 20318 - 32

Web: www.fashion-paint.eu

Email: info@fashion-paint.eu



BLIK d.o.o

Ulica Jožeta Jame 14

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel : 01/ 518 71 75

Fax : 01/ 518 71 76

Web: www.flashchrome.eu

Email: info@flashchrome.eu

