


TECHNISCHES DATENBLATT

ClearCoat

BESCHREIBUNG


Ist ein zweikomponentiger, hochglänzender Acryl-Klarlack, der sich dadurch auszeichnet, enorm widerstandsfähig gegen mechanische und witterungsbedingte Einflüsse zu sein. Wird als final aufgetragene Klarlackschicht über den Chromlack appliziert. Durch das Einfärben des Klarlackes mit den verschiedenen Flash Magic Pigmenten, können sämtliche Farbnuancen erzielt werden.

UNTERGRUND





Als Untergrund dient die FlashChrome – Chromlösung, die mit einem weichen Microfasertuch bereits von Overspray gereinigt wurde.


MISCHUNGS- VERHÄLTNIS





Clear Coat	2 Anteile
Clear Coat Hardener	1 Anteil MV 2:1
Flash Thinner Normal	10 bis 30%
Flash Thinner Slow	10 bis 30% bei großen Flächen
Topfzeit :	8 bis 10 Stunden bei 20°C
Viskosität :	Nach DIN4 bei 20°C 11 – 12 sec.


<p>LACKIEREN VOM UNTERGRUND</p> 	<p>Die Oberfläche muss vor dem ersten Lackauftrag sauber sein und mit Druckluft gereinigt werden.</p> <p>Konventionelle Farbspritzpistole:</p> <p>HVLP / LVLP Farbspritzpistole :</p>	<p>Düsengröße : 1,2 – 1,5mm Druckluft : 3,0 – 4,0 bar</p> <p>Düsengröße : 1,2 – 1,5mm Druckluft : 2,0 – 3,0 bar</p> <p>Beachten Sie bitte auch die Angaben des Herstellers Ihrer Farbspritzpistole</p>
--	---	---

<p>LACKAUFTRAG</p> 	<p>zu lackierende Schichten : 2</p> <p>Schichtstärke : 20 bis 25 µm Trockenfilm</p>
--	---

<p>TROCKENZEIT zwischen den SCHICHTEN</p> 	<p>5 bis 10 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C</p>
---	--

<p>TROCKNUNG</p>  	<p>Lufttrocknung bei ca. 22 °C :</p> <p>Trocknung im Ofen bei ca. 60 °C :</p> <p>Schnelltrocknung mit IR Strahler :</p>	<p>Staubtrocken nach 2 bis 3 Std. Fingertrocken nach ca. 6 Std. Überlackierbar nach min. 36 Std.</p> <p>1 Stunde</p> <p>ca. 15 Minuten</p>
---	---	--

VERBRAUCH



Theoretischer Verbrauch : 13 - 15 m²/ ltr. bei 20 µm Trockenfilm
jeweils abhängig von der Anzahl der applizierten Schichten

ARBEITS- SCHUTZ



Bei der Verarbeitung ist die übliche Schutzkleidung zu verwenden
(Atemschutz, Handschutz, Lackieranzug, etc.)

LAGERUNG



Ware an einem gut durchlüftetem, kühlem und trockenem Platz lagern.
Entfernt von Hitzequellen lagern.

Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Beachten Sie bitte auch die Bestimmungen aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

FLASH Consulting

Spitzwegstrasse 18

74081 Heilbronn

DEUTSCHLAND

Tel: 07131 / 20318 - 29

Fax: 07131 / 20318 - 32

Web: www.fashion-paint.eu

Email: info@fashion-paint.eu



BLIK d.o.o

Ulica Jožeta Jame 14

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel : 01/ 518 71 75

Fax : 01/ 518 71 76

Web: www.flashchrome.eu

Email: info@flashchrome.eu

