

TECHNISCHES DATENBLATT

FlashChrome


BESCHREIBUNG

Einkomponentige Lacklösung als Zwischenschicht, zur Erzielung eines Chromeffektes oder einer Farbnuance von poliertem Metall.

Dies Produkt ist dafür vorgesehen, auf die zuvor aufgetragene hochglänzende 2K-Schicht, den »Black Base Coat«, appliziert zu werden. Anschließend sollte die Chromlösung mit dem 2K Klarlack, dem »Flash Clear Coat«, versiegelt werden.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen ist es unabdingbar, die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu beachten und zu befolgen.


UNTERGRUND




- 2K hochglänzender Black Base Coat
gut durchgetrocknet und frei von Staubeinschlüssen
- den schwarzen Untergrund nicht mit Fingern berühren


***Keinen Alkohol; Silikonentferner oder andere Entfettungsmittel verwenden.
Verwenden Sie nur Untergründe aus dem Flash-Chrome Produktspektrum!***


MISCHUNGS VERHÄLTNIS




Das Produkt ist bereits gebrauchsfertig


VISKOSITÄT		
	10sec. nach DIN4 Messbecher bei einer Temperatur von 20 °C	

LACKIEREN		
	Die Oberfläche muss vor dem Applizieren des Lackes absolut sauber sein.	
	Konventionelle Farbspritzpistole :	Düsengröße : 0,8 – 1,2mm Druckluft : 3 – 4 bar
	HVLP / LVLP Frabspritzpistole :	Düsengröße : 0,5 – 1,0mm Druckluft : 2,5 – 3,5 bar
	Airbrush :	Düsengröße : 0,2 – 0,6mm Druckluft : 1,0 – 1,5 bar
	<i>Wir empfehlen Ihnen als Farbspritzpistole die:</i> OPTIMA 650 LVLP <i>Düsengröße 0,8mm</i>	Beachten Sie bitte auch die Angaben des Herstellers Ihrer Farbspritzpistole

LACK-AUFTRAG		
	Schichten : 2 bis 4 Schichten – zwischendurch den Lacknebel mit einem wichen Microfasertuch abwischen	
	Schichtstärke : 2 – 3 µm Trockenfilm	

TROCKENZEIT zwischen den SCHICHTEN		
	3 bis 5 Minuten bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C	

VERBRAUCH



Theoretischer Verbrauch : 12 - 20 m²/ ltr. bei 2 µm Trockenfilm
jeweils abhängig von der Anzahl der applizierten Schichten

ARBEITS- SCHUTZ



Bei der Verarbeitung ist die übliche Schutzkleidung zu verwenden
(Atemschutz, Handschutz, Lackieranzug, etc.)

LAGERUNG



Ware an einem gut durchlüftetem, kühlem und trockenem Platz lagern.
Entfernt von Hitzequellen lagern.

Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Beachten Sie bitte auch die Bestimmungen aus dem Sicherheitsdatenblatt.

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an:

FLASH Consulting

Spitzwegstrasse 18

74081 Heilbronn

DEUTSCHLAND

Tel: 07131 / 20318 - 29

Fax: 07131 / 20318 - 32

Web: www.fashion-paint.eu

Email: info@fashion-paint.eu



BLIK d.o.o

Ulica Jožeta Jame 14

1000 Ljubljana

SLOVENIA

Tel : 01/ 518 71 75

Fax : 01/ 518 71 76

Web: www.flashchrome.eu

Email: info@flashchrome.eu

